

## Ausschreibungstext: Gehwegplatte mit Quarzvorsatz 30x30x4,5 cm

Gehwegplatte aus Beton nach DIN EN 1339 Qualität DIKPU als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben der DIN 18318 sind zu beachten.

_____ qm	<b>Gehwegplatten</b>	€ _____/qm
	Format:	30x30 cm
	Steinhöhe:	4,5 cm
	Farbe:	grau
	Oberfläche:	Quarzvorsatz
	Kantenausbildung:	ohne Fase
	Abstandshilfen:	3 mm

Das aktuelle Regelwerk ZTV Pflaster-StB 20 ist zu beachten.

Die Pflasterfugen sind kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit geeignetem Fugenmaterial zu schließen.

Der saubere Pflasterbelag ist mit einem geeignetem Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Plattengleitvorrichtung (Kunststoffschräge) abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit Fugenmaterial zu schließen und unter Wasserzugabe einzuschlämmen.

Der Pflasterbelag ist auf 4 cm (+/- 1 cm) Bettungsmaterial im verdichtetem Zustand nach DIN 18318 fachgerecht zu verlegen. Besonders geeignet sind Baustoffgemische mit kornabgestufter Zusammensetzung der Körnung 0/4, 0/5 oder 0/8 gemäß den TL Pflaster-StB. Das Mischungsverhältnis ist bei Auftragsvergabe zu benennen.

Die Bettung sollte aus Edelsplitt hergestellt werden. Sollte eine wasserdurchlässige Fläche erstellt werden, ist eine 2-schichtige Verfüllung vorzunehmen. Die unteren 2/3 mit Hartsteinsplitt, Körnung 2/5 mm, das obere 1/3 mit Basaltsplitt, Körnung 1/3 mm

### Liefernachweis:

Firma	Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Egner + Sohn GmbH	Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
Regensburger Straße 160	E-Mail: <a href="mailto:info@egner-pflastersteine.de">info@egner-pflastersteine.de</a>
D-92318 Neumarkt/OPf.	Internet: <a href="http://www.egner-pflastersteine.de">www.egner-pflastersteine.de</a>