

## Ausschreibungstext: Via Castello Verbundplatten 10 cm ohne Fase

Kunststein aus hochwertigen farbidentischen natürlichen Zuschlagsstoffen in verschiedenen Marmorierungen mit angeformten Abstandshilfen nach DIN EN 1338 Qualität DIK bzw. DIN EN 1339 Qualität DIKPU als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Gefertigt mit hydrophobierenden Zusatzmittel, welches die Wasseraufnahme im Beton reduziert. Die Frost- und Tausalzbeständigkeit erhöht sich und eine Verminderung von Verschmutzungen und Ausblühungen ist gewährleistet. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für Flächenbefestigung (MFP-1) sind zu beachten.

\_\_\_\_\_ qm **Via Castello Verbundplatten** € \_\_\_\_\_/qm

Format:	90x30 cm, 60x30 cm, 30x30 cm, 15x30 cm
Steinhöhe:	10 cm
Fugenbreite:	5 mm
Farbe:	Muschelkalk Nr. 1, Muschelkalk Nr. 2, Sandstein Nr. 5, Pastello Nr. 7, Schiefer Nr. 8 Dolomit Nr. 9, Marmorgrau Nr. 15
Oberfläche:	glatt
Kantenausbildung:	ohne Fase, oder Ecken und Kanten gebrochen, paketi
Verbundwirkung:	ineinandergreifende Abstandshilfen

Das aktuelle Regelwerk ZTV Pflaster-StB 20 ist zu beachten.

Die Pflasterfugen sind kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit geeignetem Fugenmaterial zu schließen.

Der saubere Pflasterbelag ist mit einem geeignetem Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Platten-gleitvorrichtung (Kunststoffschrürze) abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit Fugenmaterial zu schließen und unter Wasserzugabe einzuschlämmen.

Der Pflasterbelag ist auf 4 cm (+/- 1 cm) Bettungsmaterial im verdichtetem Zustand nach DIN 18318 fachgerecht zu verlegen. Besonders geeignet sind Baustoffgemische mit kornabgestufter Zusammensetzung der Körnung 0/4, 0/5 oder 0/8 gemäß den TL Pflaster-StB. Das Mischungsverhältnis ist bei Auftragsvergabe zu benennen.

Die Bettung sollte aus Edelsplitt hergestellt werden.

Sollte eine wasserdurchlässige Fläche erstellt werden, ist eine 2-schichtige Verfüllung vorzunehmen. Die unteren 2/3 mit Hartsteinsplitt, Körnung 2/5 mm, das obere 1/3 mit Basaltsplitt, Körnung 1/3 mm.

**Liefernachweis:**

Firma  
Egner + Sohn GmbH  
Regensburger Straße 160  
D-92318 Neumarkt/OPf.

Telefon: +49 (0) 9181 4806-0  
Telefax: +49 (0) 9181 4806-50  
E-Mail: [info@egner-pflastersteine.de](mailto:info@egner-pflastersteine.de)  
Internet: [www.egner-pflastersteine.de](http://www.egner-pflastersteine.de)