

## Ausschreibungstext: Eganto-Kombi Reihenverband 8 cm marmoriert

Kunststein aus hochwertigen farbidentischen natürlichen Zuschlagsstoffen in verschiedenen Marmorierungen mit angeformten Abstandshilfen nach DIN EN 1338 Qualität DIK als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Gefertigt mit hydrophobierenden Zusatzmittel, welches die Wasseraufnahme im Beton reduziert. Die Frost- und Tausalzbeständigkeit erhöht sich und eine Verminderung von Verschmutzungen und Ausblühungen ist gewährleistet. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für Flächenbefestigung (MFP-1) sind zu beachten.

\_\_\_\_\_ qm **Eganto-Kombi Reihenverband** € \_\_\_\_\_/qm

Format:	16x28 cm, 16x24 cm, 16x20 cm, 16x16 cm
Steinhöhe:	8 cm
Fugenbreite:	5 mm
Farbe:	Muschelkalk Nr. 1, Muschelkalk Nr. 2, Sandstein Nr. 5, Dolomit Nr. 9, Marmorgrau Nr. 15, Muschelkalk Mix 50/50 MK 1+2
Oberfläche:	Die Oberfläche der Steine ist zu den Kanten hin abfallend.
Ausführung:	glatt
Kantenausbildung:	ohne Fase (scharfkantig), oder Ecken und Kanten gebrochen, paketi

Das aktuelle Regelwerk ZTV Pflaster-StB 20 ist zu beachten.

Die Pflasterfugen sind kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit geeignetem Fugenmaterial zu schließen.

Der saubere Pflasterbelag ist mit einem geeignetem Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Platten-  
gleitvorrichtung (Kunststoffschrürze) abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen  
erneut mit Fugenmaterial zu schließen und unter Wasserzugabe einzuschlämmen.

Der Pflasterbelag ist auf 4 cm (+/- 1 cm) Bettungsmaterial im verdichtetem Zustand nach DIN  
18318 fachgerecht zu verlegen. Besonders geeignet sind Baustoffgemische mit  
kornabgestufter Zusammensetzung der Körnung 0/4, 0/5 oder 0/8 gemäß den TL Pflaster-StB.  
Das Mischungsverhältnis ist bei Auftragsvergabe zu benennen.

Die Bettung sollte aus Edelsplitt hergestellt werden.

### Liefernachweis:

Firma	Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Egner + Sohn GmbH	Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
Regensburger Straße 160	E-Mail: <a href="mailto:info@egner-pflastersteine.de">info@egner-pflastersteine.de</a>
D-92318 Neumarkt/OPf.	Internet: <a href="http://www.egner-pflastersteine.de">www.egner-pflastersteine.de</a>